





Précautions d'emploi et entretien

*Pour une utilisation optimale des produits **Mag-Fix™** à base de caoutchouc magnétique, il est recommandé de suivre les précautions d'emploi suivantes.*



Toujours poser les feuilles magnétiques à plat. Si des plis apparaissent, il est possible de superposer les feuilles à plat durant 24 à 48h à une température comprise entre 30 et 40°C en les séparant par des feuilles de papier.



Avant impression sur du caoutchouc magnétique, il est recommandé de retirer la poussière avec un chiffon doux. Il est également possible de nettoyer la feuille magnétique à l'eau claire ou avec un détergent classique non agressif.



Après impression, la feuille magnétique peut être séchée à l'air à température ambiante. L'utilisation de séchoirs à tunnel et autres systèmes de séchage industriel est déconseillée.



Le caoutchouc magnétique peut être estampé ou découpé avec les outils standards utilisés en imprimeries. Il est recommandé de ne pas endommager la feuille magnétique en la pliant ou la tordant.



Pour une utilisation sur véhicule, il est impératif de retirer fréquemment le caoutchouc magnétique de la carrosserie (au minimum une fois par mois) afin d'éviter toute corrosion par infiltration d'humidité.



Magnet
Attractive technology.

ZI de Villers - Route d'Hussigny
54920 Villers la Montagne (France)

Tel. : +33 (0)3 82 26 06 00
Fax : +33 (0)3 82 26 06 06

info@blsmagnet.com
www.blsmagnet.com